

ELIOX : gosto epoksidno lepilo

Opis:

Eliox je gosto tiksotropično epoksidno lepilo. Je brezbarvno in s časom minimalno porumeni. Primerno je za polnjenje in lepljenje marmorja, granita, kamna in keramike. Produkt enostaven za uporabo saj je mehak in lahek ter nudi visok sijaj. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo. Ima certifikat za uporabo na površinah, ki so v stiku s hrano.

Tehnični podatki:

| | Komponenta A | Komponenta B | Mešanica |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Viskoznost cps 25°C 20 rpm (ASTM D2196) | Tiksotropična pasta | Tiksotropična pasta | |
| Gostota pri 25 °C gr/cm ³ | 1.1 | 1.0 | |
| Pogled | Prozorno bel | Prozorno bel | Prozorno bel |
| Barva po strjevanju | | | Ekstra prozorna |
| Razmerje teže za uporabo (v %) | 100 | 50 | Skupaj 150 |
| Gel čas pri 25°C v urah | - | - | 10-15 minut |
| Nelepljivost v tanki plasti pri 25°C v urah | - | - | Približno 3,5 |
| MIN reakcijska temperatura | - | - | + 10 °C |
| MIN temperatura za uporabo po strjevanju | - | - | - 25 °C |
| MAX temperatura za uporabo po strjevanju | - | - | + 60 °C |
| Raztegljivost | | | > 1% |
| Test porumenitve v klimatski sobi Qsun (ASTM D904), 1 leto različnih vremenskih razmer, svetloba + dež + termični šok | | | Minimalna porumenitev |
| Čas za obdelavo pri 25°C (čas za poliranje in rezanje) | | | 24 ur |

Navodila za uporabo:

Vzemite ustrezno količino obeh komponent iz doze A in B (v teži ali volumnu). Močno jih zmešajte in tako uporabite. Za mešanje uporabljajte čisto orodje. Površina mora biti suha in čista. Po končanem delu doze dobro zaprete.

Življenjska doba:

Vsaj 1 leto pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

Varnostna navodila:

Epoky resin in amino trdilci so kemični proizvodi. Preberite varnostna navodila pred uporabo.



Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate.
 Dodatne informacije **T: 01 437 7047 F: 01 437 0123 E: info@teal-slo.si**