









 <p>Tenax ELIOX</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo za lepljenje vertikalnih površin (marmor, granit, naravni kamni) *Odličen oprijem *Enostavno doziranje *Zelo majhno izhlapevanje *Minimalno porumeni</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo in zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 2 : 1</u> *Volumen: 1,5kg + 0,75kg</p>	<p>*Primeren za uporabo na površinah, ki pridejo v stik s hrano (certifikat!) *Ekstra prozoren *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 10-15minutah, -popolnoma suh v 24h</p>
 <p>Tenax DOMO 10</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo za lepljenje vertikalnih površin (marmor, granit, naravni kamni) *Odličen oprijem *Odličen odziv pri nižji temperaturi *Deluje tudi na mokri površini</p>	<p>*Na voljo v beli ali črni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo in zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 1 : 1</u> *Volumen: 1kg + 1kg</p>	<p>*Odličen pri spajanju dveh različnih materialov (npr. kamen in steklo, les, nekatere plastike, kovina) *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 2,5 urah -popolnoma suh v 24h</p>
 <p>Tenax TOP FILL</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo za lepljenje vertikalnih površin (marmor, granit, naravni kamni) *Odličen oprijem *Zelo prozoren *Minimalno porumeni</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo in zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 2 : 1</u> *Volumen: 1kg + 0,5kg</p>	<p>*Odličen pri spajanju in polnjenju por pri dragocenih marmorjih, granitih, steklu, keramiki in kvarcu *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25° C: -gelira v 40-45 minutah, -popolnoma suh v 24h</p>
 <p>Tenax RESINA RR</p>	<p>*Tekoče epoksidno lepilo za lepljenje horizontalnih površin (marmor, granit, kvarc, naravni kamni, keramika) *Odličen oprijem *Odlična prozornost *Odlična trdota *Minimalno porumeni</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo in zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 2 : 1</u> *Volumen: 1kg + 1kg</p>	<p>*Visoko-viskozno lepilo brez topil *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25°C: -gelira v 55-60 minutah -popolnoma suh v 24h</p>
 <p>Tenax RIVO 50</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo za lepljenje horizontalnih površin (za vse vrste kamna) *Odličen oprijem *Odlična trdota</p>	<p>*Na voljo v bež barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za notranjo in zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 1 : 1</u> *Volumen: 1kg + 1kg</p>	<p>*Zelo trdno lepilo odporno na visoke temperaturne razlike *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 25°C: -gelira v 50 minutah, -popolnoma suh v 24h</p>
 <p>ICR Sprint IRIDIUM</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo še posebej primerno za lepljenje umetnih kamnov (dekton) in marmorjev *Odličen oprijem *Hitro delovanje</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <u>*Mešalno razmerje: 1-3% trdilca</u> *Volumen: 1kg + 60g</p>	<p>*Zelo hitro sušeče epoksi lepilo, zaradi gostote še posebej primerno za ometavanje in oblikovanje * Pri temperaturi 20° C: -gelira v 10-11 minutah, -popolnoma suh v 1h</p>

 <p>ICR Sprint M25</p>	<p>*Pol tekoče epoksidno lepilo za lepljenje vseh vrst naravnih kamnov, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom *Primeren za lepljenje različnih materialov *Deluje tudi na vlažni površini *Odličen oprijem *Hitro delovanje</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <b>*Mešalno razmerje: 5 : 1 (20% trdilca)</b> *Volumen: 750ml</p>	<p>*Ima odlično kemično odpornost, trdnost, prilagodljivost in odpornost na vremenske vplive *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 30-40 minutah, -popolnoma suh v 6h</p>
 <p>ICR Sprint M26</p>	<p>*Pol tekoče epoksidno lepilo za lepljenje vseh vrst naravnih kamnov, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom *Primeren za lepljenje različnih materialov *Deluje tudi na vlažni površini *Odličen oprijem</p>	<p>*Na voljo v prozorno pšenični barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <b>*Mešalno razmerje: 6 : 1 (16% trdilca)</b> *Volumen: 750ml</p>	<p>*Ima odlično kemično odpornost, trdnost, prilagodljivost in odpornost na vremenske vplive *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 30-40 minutah, - popolnoma suh v 8h</p>
 <p>ICR Sprint M27</p>	<p>*Tekoče epoksidno lepilo za lepljenje naravnih kamnov in drugih materialov, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom *Deluje tudi na vlažni površini *Odličen oprijem</p>	<p>*Na voljo v prozorno pšenični barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <b>*Mešalno razmerje: 12 : 1 (8% trdilca)</b> *Volumen: 750ml</p>	<p>*Ima odlično kemično odpornost, trdnost, prilagodljivost in odpornost na vremenske vplive *Profesionalna uporaba *Pri temperaturi 20° C: -gelira v 30-40 minutah, -popolnoma suh v 8h</p>
 <p>Bellinzoni EPOX 2000 - Gosti</p>	<p>*Gosto epoksidno lepilo še posebej primerno za lepljenje, polnjenje in ojačenje različnih vrst granita, marmorja in kamna *Zelo prozoren *Odličen oprijem *Minimalna porumenitev</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <b>*Mešalno razmerje: 2 : 1</b> *Volumen: 1kg + 0,5kg</p>	<p>*Zaradi izredne lepilne moči zelo učinkovito zapolni ali odpravi tudi večje pomanjkljivosti pri kosih, ki bi sicer veljali za odpadne * Pri temperaturi 20° C: -gelira v 2,5h -popolnoma suh v 7h</p>
 <p>Bellinzoni EPOX 2000 - Tekoči</p>	<p>*Zelo tekoče epoksidno lepilo še posebej primerno za lepljenje, polnjenje in ojačenje različnih vrst granita, marmorja in kamna *Zelo prozoren *Odličen oprijem *Minimalna porumenitev</p>	<p>*Na voljo v prozorni barvi *Barva se ga s standardnimi barvnimi pastami *Za zunanjo uporabo <b>*Mešalno razmerje: 2 : 1</b> *Volumen: 1kg + 0,5kg</p>	<p>*Zaradi izredne lepilne moči zelo učinkovito zapolni ali odpravi tudi večje pomanjkljivosti pri kosih, ki bi sicer veljali za odpadne * Pri temperaturi 20° C: -gelira v 2,5h, -popolnoma suh v 7h</p>